

Metodika měření vlhkosti dodávek sběrového papíru

Bezprostředně po složení dodávky sběrového papíru nádvorní četou vybere skladník firmy PAPOS Trade s.r.o. náhodně šest balíků, u nichž bude provedeno měření vlhkosti vlhkoměrem GMH 3850.

Na každém balíku budou provedena tři měření; dvě na protilehlých stranách balíku a jedno na jeho zbývající libovolné straně.

Takto skladník postupuje u všech šesti náhodně vybraných balíků, zatímco ukládá naměřené hodnoty vlhkosti v % do paměti přístroje. Po ukončení procesu ihned informuje vedoucího nákupu a odbytu.

Celková průměrná vlhkost dodávky vypočtená aritmetickým průměrem z jednotlivých naměřených vlhkostí slouží spolu s mezní akceptovatelnou hodnotou vlhkosti danou objednávkou jako podklad pro rozhodování o splnění požadavků na kvalitu dodávky či uplatnění váhového odpočtu vlhkosti.

Na základě provedeného měření vystaví skladník protokol o neshodnosti E - 039, jehož přílohou bude doklad o průběhu měření obsahující všechny naměřené hodnoty. Vedoucí nákupu a odbytu rozhodne o uplatnění váhového odpočtu vlhkosti, v případě uplatnění informuje dodavatele o zjištěné neshodě a zmíněné doklady mu zašle.